

Multispachtel RV

Eigenschappen.

Multispachtel RV is een 2K vul- en afwerkplamuur o.b.v. polyesterhars met goede hechting op staalplaten, gegalvaniseerde platen, aluminium, met tin gecoate platen en composieten. Multispachtel RV is licht schuurbaar en droogt snel.

VOC Gehalte.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007)
Dit product bevat maximaal 1 g/l VOC

Gebruik.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken opruwen!
Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen.
Niet op thermoplastische of zuurhoudende producten verwerken.
Multispachtel RV en Härter RV goed mengen.
Na droging kan Multispachtel RV met alle conventionele laksystemen gecoat worden.

Droging:
Oppervlaktetemp. 20°C: Schuurbaar na ca. 20 Min.
Oppervlaktetemp. 60°C: Schuurbaar na ca. 5 Min.

Technische gegevens.

Mengverhouding	100 : 2
Geltijd	3 - 4 Min.
Harder	2900/2910 BPO
Kleur	Beige

Opslag.

Droog en vorstvrij bewaren
In originele gesloten verpakking minstens 2 jaar houdbaar.