

# Mengtabel Mekp verharder

## BESCHRIJVING :

Toevoeging Mekp verharder aan polyester en vinylester

- ✓ Hars
- ✓ Gelcoat
- ✓ Voorlak
- ✓ Topcoat

## VERBRUIK :

1 tot 3 % Mekp verharder toevoegen

## VERWERKING :

Werk nooit in de zon of op een te warme ondergrond. Vermijd ook temperatuurverschillen in het te bewerken oppervlak. Dit zou immers tot gevolg kunnen hebben dat hars/voorlak/topcoat kleverig blijft en/of kleur- en glansverschillen kunnen optreden.

Maak steeds kleine hoeveelheden aan die je makkelijk kan verwerken.

De verwerkingstijd, zoals aangegeven bij het desbetreffende product, wordt beïnvloed door de temperatuur (van omgeving, producten en ondergrond) en door de toegevoegde hoeveelheid verharder. Wij raden aan om afhankelijk van de temperatuur volgend percentage verharder toe te voegen :

Verwerkingstemperatuur		+/-24°	+/-22°	+/-20°	+/-18°	+/-16°
% Mekp verharder		1 %	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %
1 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml
2 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
3 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml
4 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
5 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml
6 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
7 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml
8 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
9 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml
10 kg /L	Polyesterhars / Voorlak / Topcoat	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml

### **Beperkte aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden signaleerd.