

Technisch informatieblad (TDS)

LOSMIDDEL VLOEISTOF PVA

OMSCHRIJVING

De dunne film gevormd door PVA, aangebracht vóór PST-4, helpt bij het verwijderen van ingewikkelde ruwe en poreuze oppervlakken, zoals ingeslagen details en houtnerven en spleten. PVA wordt ook gebruikt, vóór het aanbrengen van PST-4, om precisiewas, verven en oppervlakken te beschermen die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen (bv. kunstleer, verven met reliëfdruk, ...). Voor toepassingen waarbij een reproductie vrij van wassoorten vereist is, is het mogelijk om PVA als laatste laag aan te brengen (alleen met airbrush). PVA wordt normaliter aangebracht op de modellen die zijn behandeld met een nitro-sealer of met een verlaag.

VERWERKING

Breng 2-3 lagen aan met borstelen, bufferen of spuiten. Als in dit laatste geval een luchtspray met lage capaciteit wordt gebruikt met een klein kegelvormig mondstuk (bijvoorbeeld gatdiameter 0,3 mm, druk 2 atm), is het mogelijk om ook zeer afstotende oppervlakken te behandelen zoals siliconenrubber of glanzende oppervlakken die meestal door het borstelen van de film de neiging hebben om "vissenogen" te maken.

Elke enkele laag droogt binnen 2-15 minuten, afhankelijk van de manier van aanbrengen en de laagdikte. Wanneer het materiaal uit de vorm wordt gehaald, kan de film afbladderen, gedeeltelijk op het model en gedeeltelijk op de mal. In dit geval kan de film worden verwijderd met perslucht of met een met water bevochtigde spons. Het product is brandbaar.

Typische producteigenschappen

Kleur:	kleurloos
Mengbaar met:	alcohol / water
Droog na:	15 min
Oppervlak:	plastic film

Polyvijvers - Polyestershop BV

Steenweg op Waarloos 63 A/1
2840 Reet (Rumst) - België
www.polyestershop.be
info@polyestershop.be
Tel +32 (0)472/70.77.70

Beperkte Aansprakelijkheid

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden signaleerd.