

Vulplamuur RV

Eigenschappen.

Vulplamuur RV is een licht schuurbare 2K vulplamuur o.b.v. polyesterhars. Vulplamuur RV is zeer geschikt voor het opvullen van grote oneffenheden en deuken in carrosserie. Vulplamuur RV kan ook nog na 24 uur grof geschuurd worden.

VOC Gehalte.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007)
Dit product bevat maximaal 3 g/l VOC

Gebruik.

Voor het vullen van poriën kan eventueel nog nagestreken worden met Elasticspachtel RV.
Verwerkingstemperatuur minimaal 10°C en maximaal 80% luchtvochtigheid.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken opruwen!
Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen.
Niet op thermoplastische of zuurhoudende producten verwerken.
Vulplamuur RV en BPO-harder goed mengen.

Technische gegevens.

Mengverhouding	100 : 2
Geltijd	4 - 5 Min.
Schuurbaar na	ca. 20 Min. (Opp.temp. 20°C)
Viscositeit	pasta (bij 20°C)
Harder	2900 BPO
Kleur	Grijs

Opslag.

Droog en vorstvrij bewaren
In originele gesloten verpakking minstens 2 jaar houdbaar.