

## Glasspachtel RV

### Eigenschappen.

Glasspachtel RV is een 2K glasvezelplamuur o.b.v. polyesterhars voor het overbruggen van scheuren, kleine gaten en doorroestplekken in de carrosseriebouw en botenbouw. Goede hechting op ijzer, staal, aluminium en composieten. Weinig water aantrekkend, goed schuurbaar en probleemloos op verticale stukken te gebruiken

### VOC Gehalte.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007)  
Dit product bevat maximaal 4 g/l VOC

### Gebruik.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken opruwen!  
Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen.  
Niet op thermoplastische of zuurhoudende producten verwerken.  
Verwerkingstemperatuur minimaal 10°C en maximaal 90% luchtvochtigheid  
Glasspachtel RV kan na droging met alle conventionele laksystemen gecoat worden.  
Voor het vullen van poriën kan eventueel nog nagestreken worden met Elasticpachtel RV.  
Glasspachtel RV en Härter RV goed mengen.

### Technische gegevens.

Mengverhouding	100 : 2
Geltijd	4 - 5 Min.
Schuurbaar na	ca. 20 Min. (Opp.temp. 20°C)
Vaste stof gehalte	80 - 84 Gew.-%
Harder	2900 BPO
Kleur	Groen
Dichtheid	1,6 – 1,63 kg/l

### Opslag.

Droog en vorstvrij bewaren  
In originele gesloten verpakking minstens 2 jaar houdbaar.