

## Elasticspachtel weiß RV

### Eigenschappen.

Elasticspachtel RV is een licht schuurbare 2K fijnplamuur o.b.v. polyesterhars die hecht op ijzer, staal, aluminium, verzinkte materialen en composieten.  
Door de fijnheid en goede dekkraft is Elasticspachtel RV zeer geschikt voor aanbrengen in dunne lagen, bijvoorbeeld voor het afdichten van poriën of kleine oneffenheden en voor het wegwerken van kleine lakschade zoals krassen. Probleemloos op verticale vlakken te gebruiken.

### VOC Gehalte.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007)  
Dit product bevat maximaal 1 g/l VOC

### Gebruik.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken opruwen!  
Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen.  
Niet op thermoplastische of zuurhoudende producten verwerken.  
Elasticspachtel RV en Härter RV goed mengen.

Drogging:  
Oppervlaktetemp. 20°C: Schuurbaar na ca. 15 Min.  
Oppervlaktetemp. 60°C: Schuurbaar na ca. 10 Min.

### Technische gegevens.

Mengverhouding	100 : 2
Geltijd	4 - 5 Min.
Harder	2900/2910 BPO
Kleur	Wit

### Opslag.

Droog en vorstvrij bewaren  
In originele gesloten verpakking minstens 2 jaar houdbaar.